



| | | |
|--|--|----------------------|
| Lieferprogramm Version: 01.Aug. 2012 | Glanzgold flüssig für Pinselapplikation | Seite: 1/1 |
|--|--|----------------------|

| Prod.-Nr. | % Gold | Farbton | Brennbereich | Glas | Porzellan | Bone China | Steingut | Bemerkungen |
|------------|---------|------------|--------------|------|-----------|------------|----------|--|
| GLC 1201/7 | | gelbrot | 800 – 840 °C | | X | | X | Preiswertestes Präparat |
| GLC 1410 | 7 - 12 | gelbrot | 800 - 840 °C | | X | | X | Standard für Porzellan u. Keramik, auch f. Flächen |
| GLC 1501 | 8 - 10 | gelb | 800 - 840 °C | | X | | X | Brillant und gut haftfest |
| GLC 6108 | 8 - 12 | hellgelb | 780 – 880 °C | | X | | X | Weiter Brennbereich, auch für Atzimitationen |
| GLV 7201 | 7 - 12 | citrongelb | 550 - 620 °C | X | | | | Standard für Glas, sehr hell |
| GLV 7600 | 8 - 10 | citrongelb | 500 – 600 °C | X | | | | Citronginster Farbton |
| GLV 7604 | 8 - 12 | citrongelb | 550 - 620 °C | X | | | | Besonders helle Rückseiten auf Glas |
| GLV 7606 | 10 - 12 | hellgelb | 550 – 620 °C | X | | | | Universell, auch für Fluss-Überzug |
| GLV 7610 | 6 - 12 | hellgelb | 550 – 620°C | X | | | | Universell, auch für Fluss-Überzug |
| GLVM 2004 | 14 | hellgelb | 550 – 620°C | X | | | | Seidenmatt-Gold |

Please Note:

The informations in this leaflet are based on our current knowledge and experience. This description does not release the users from examinations and tests of their own because of uncountable possible influences, when using and applying the products in connection with every other material being involved in the production. It can not be deduced a legally obliged assurance for specific characteristics or for the aptitude of a definite usage purpose. The receiver of our products has to observe by his own responsibility probable protecting rights as well as existing laws, rules and regulations.

Rüger & Günzel GmbH
 Dornhofstrasse 71
 D 63263 Neu-Isenburg
 Tel: +49(0)6102-812940
 Fax: +49(0)6102-8129440
 E-Mail: info@rgfarben.de