



Allgemeine Informationen

Keramische Siebdruckdrucklacke sind Lösungen von thermoplastischen filmbildenden Polymeren in organischen Lösungsmitteln. Keramische Sieb- und Offsetdrucke auf wasserlöslichem Trägerpapierpapier oder wärmelöslichem Wachspapier erhalten damit im letzten Druckgang eine Überfilmung der gesamten Farbfläche.

Dieser im Siebdruckverfahren aufgetragene Lackfilm dient zum Übertragen der keramischen Abziehbilder auf den Dekorträger.

Die Lacke sind sowohl im Hand-Siebdruck als auch mit Flachbett- oder Zylinderdruckmaschinen zu verarbeiten. Um eine ausreichend starke Filmschicht zu erhalten, werden meistens grobmaschige Siebe wie Polyester 24-120 oder 32-120 oder Stahl 100-140 mesh verwendet.

Die Trocknungszeiten sind stark vom Umgebungsklima und Luftaustausch im Trockner abhängig. In den gebräuchlichen Durchlauftrocknern liegen sie zwischen 30 und 60 Minuten, bei Hordentrocknung verlängern sich die Zeiten entsprechend.

Um ein „ablaufen“ des Lackes bei vertikaler Trocknung der Abziehbilder zu vermeiden empfiehlt sich die Verwendung von thixotropen Siebdrucklacken.

Die Trockenfilmstärke der Lackfolie sollte ca. 20 – 25 my betragen, um eine ausreichende Flexibilität und Stabilität bei der Übertragung des Abziehbildes zu gewährleisten. Je nach dem Typ des Polymers und Weichmachergehalt können die Filme mehr oder weniger elastisch sein. Bei zu niedrigen Temperaturen bei der Applikation des Abziehbildes empfiehlt sich ein Anwärmen des Einweichwassers. Falls ein besonders elastischer Lackfilm gewünscht wird, kann dies durch Zugabe von 1 – 3 % eines speziellen Weichmachers erzielt werden.

Normalerweise ist es bei der Lagerung von Abziehbildern erforderlich, ein Zwischenlagepapier zu verwenden, um ein Aneinanderkleben der Drucke zu verhindern. Nur bei blockfesten Überdrucklacken kann unter günstigen Lagerbedingungen auf das Zwischenpapier verzichtet werden. Da auch die klimatischen Bedingungen und die Art der Lagerung eine nicht unerhebliche Rolle spielen, sollte in jedem Falle eine Vorprüfung vorgenommen werden.

Überdrucklacke werden farblos transparent produziert. Auf Wunsch sind Einfärbungen in gelb, grün, blau oder rot lieferbar.

Alle Überdrucklacke sind für Glas- und Porzellanabziehbilder geeignet.

Die Übertragung kann manuell oder maschinell erfolgen.

Please Note:

The information in this leaflet are based on our current knowledge and experience. This description does not release the users from examinations and tests of their own because of uncountable possible influences, when using and applying the products in connection with every other material being involved in the production. It can not be deduced a legally obliged assurance for specific characteristics or for the aptitude of a definite usage purpose. The receiver of our products has to observe by his own responsibility probable protecting rights as well as existing laws, rules and regulations.

CRG Srl
Via Monte Bianco 81
41042 Fiorano Modenese
(MO) ITALY
Tel.: +39 0536 845220



Lieferbare Produkte:

Siebdruck-Lack	Viskosität AZ (sec.) 6 mm DIN	Feststoff- gehalt	Verdünner	Bemerkungen
0 433	240 – 280	49 %	0430	Für Handdruck, sehr gut für Glasdekore geeignet
0 433/8	170 – 190	45 %	0430	Niedrigviskose Version von 0433
0 506	70 – 90	48 %	0430	Antiblock-Lack
0 601	100 - 110	42 %	0430	Elastischer Standardlack Für Handdruck und Zylinderdruckmaschinen
0 601/thix		42 %	0430	Thixotroper Standardlack
0 693	100 – 110	43 %	0430	Blockfester Lack für Handdruck und Zylinderdruckmaschinen
0 638	60 - 70	42 %	0430	Spezial-Abziehlack, trocken abziehbar

Die Viskositäten werden bei 20°C gemessen.

Brennen

Keramische Abziehbilder können bei Temperaturen von 480 – 1400°C eingebrannt werden.

Im Bereich bis ca. 400°C, in dem organische Hilfsmittel verbrennen, sollte der Ofen genügend belüftet werden. Ein rascher Temperaturanstieg, kurze Verweildauer auf Spitztemperatur und langsames Abkühlen sind für die Substrate von Vorteil.

Please Note:

The information in this leaflet are based on our current knowledge and experience. This description does not release the users from examinations and tests of their own because of uncountable possible influences, when using and applying the products in connection with every other material being involved in the production. It can not be deduced a legally obliged assurance for specific characteristics or for the aptitude of a definite usage purpose. The receiver of our products has to observe by his own responsibility probable protecting rights as well as existing laws, rules and regulations.

CRG Srl
Via Monte Bianco 81
41042 Fiorano Modenese
(MO) ITALY
Tel.: +39 0536 845220



Verdüner

Die Zugabe von Verdünnung zu Siebdrucklacken ist nur bei stark eingedickten Produkten ratsam, anderenfalls kann es möglicherweise zu fehlerhaften Druck- und/ oder Brennergebnissen kommen. Die Ermittlung des Verdunstungsverlustes der Lösemittel ist ratsam, um dieses zu ersetzen. Dafür geeignet ist unser Verdüner 0430.

Lagerung

Überdrucklacke sollten in verschlossenen Behältern kühl und trocken gelagert werden.

Angebrochene Gefäße sind unmittelbar nach Entnahme wieder zu verschließen, Restmengen sollten nicht in die Originalgebinde zurück gegossen werden.

Bei Lagerung in geschlossenen Kannen sind Überdrucklacke mindestens zwei Jahre haltbar.

Lieferformen

5 kg, 10 kg, 25 kg - Einwegkannen und 175 kg - Fässer.

Sicherheitshinweise

Siebdrucklacke sind chemische Produkte, bei deren Verarbeitung gemäß Gefahrstoffverordnung besondere Sicherheitsratschläge berücksichtigt werden müssen.

Bei der Verarbeitung ist die Einhaltung hygienischer Vorsichtsmaßnahmen nötig:

- Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen; Lösemitteldämpfe nicht einatmen;
- Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten;
- Bei Hautkontakt mit Wasser und Seife abwaschen, nachspülen
- Bei Einatmen Mundspülung mit kaltem Wasser

Für weitergehende Informationen kann ein Sicherheitsdatenblatt angefordert werden.

Zur Beachtung

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen, sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.

Please Note:

The information in this leaflet are based on our current knowledge and experience. This description does not release the users from examinations and tests of their own because of uncountable possible influences, when using and applying the products in connection with every other material being involved in the production. It can not be deduced a legally obliged assurance for specific characteristics or for the aptitude of a definite usage purpose. The receiver of our products has to observe by his own responsibility probable protecting rights as well as existing laws, rules and regulations.

CRG Srl
Via Monte Bianco 81
41042 Fiorano Modenese
(MO) ITALY
Tel.: +39 0536 845220